



Les Royes
07130 Chateaubourg
Tel:04 75 81 05 19 Fax:04 75 80 03 52

Granulats : 0/20 C
Petrographie : Calcaire Massif
Elaboration : Concassé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 20

Classification des matériaux utilisable en couche de forme et remblais

R21 selon GTR 92 D21


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	16	20	22.4	25	31.5	CC	CU	FI	MB	VBS
V.S.S.	10.0			35	40	50	65				85		99			100	6.0		20	2.5	0.10
V.S.I.	4.0			10	15	22	35				55		85			100	1.0	4			

Partie informative

Résultats de production

du 28/03/23 au 05/10/23

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	16	20	22.4	25	31.5	CC	CU	FI	MB	VBS
Maximum	6.6	8	9	17	27	44	64	66	69	72	76	87	94	97	100	100	1.7	28			2.0
Moyenne Xf	5.4	7	9	15	24	37	53	57	61	66	72	85	93	97	100	100	1.5	20	11		1.7
Minimum	4.3	6	8	13	20	30	43	48	53	59	68	84	92	97	100	100	1.3	13			1.3
Nombre de résultats	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1		2



WIL 11.04.34.1 (c) Arcade

DPQa Sud Matériaux : F.DARIDON