

**REFERENCES ADMINISTRATIVES**

Donneur d'ordre : **GRANULATS VICAT UP LORIOI**  
**26270 - LORIOI SUR DROME**

Affaire : 630000467  
GV LORIOI

Demande : Contrôle GV Lorioi S23

Réf externe : AC

Commentaires :

**REFERENCES DU MATERIAU**

Description : **20/40 RL LORIOI**

Code produit : 401023

Origine : GRANULATS VICAT - Carrière de Lorioi sur Drôme

Nature : ALLUVIONS SILICO CALCAIRES

Réf externe échantillon : -

Date de prélèvement : **06/06/2024**

Lieu de prélèvement : **GRANULATS VICAT - Carrière de Lorioi sur Drôme**

Zone d'échantillonnage : Stock ouvert à la chargeuse / pelle


Prélevé par : SIGMA VALENCE

Préleveur : SEIGNOVERT GAETAN

Date de réception : 06/06/2024

**Granulométrie par tamisage / NF EN 933-1 (05-2012)**

Symbole	Résultats	Symbole	Résultats
w (%)	<b>0,3</b>	28 mm (%)	<b>48</b>
f (%)	<b>0,2</b>	31,5 mm (%)	<b>64</b>
10 mm (%)	<b>0</b>	40 mm (%)	<b>93</b>
11,2 mm (%)	<b>0</b>	45 mm (%)	<b>99</b>
12,5 mm (%)	<b>0</b>	50 mm (%)	<b>100</b>
14 mm (%)	<b>0</b>	56 mm (%)	<b>100</b>
16 mm (%)	<b>1</b>	63 mm (%)	<b>100</b>
18 mm (%)	<b>3</b>	80 mm (%)	<b>100</b>
20 mm (%)	<b>8</b>		
22,4 mm (%)	<b>17</b>		
25 mm (%)	<b>32</b>		



**Caractéristiques Géométriques**

# Essai sous-traité    ■ Résultats fournis par le client

Les rapports individuels d'essais mentionnés dans cette synthèse sont disponibles sur demande expresse écrite du donneur d'ordre à tout moment. Les résultats et les rapports d'essais sont la propriété exclusive du demandeur. SIGMA BETON s'interdit leur communication à des tiers sauf autorisation écrite. Toute utilisation commerciale du nom SIGMA BETON ou des résultats est soumise à l'accord préalable de SIGMA BETON. La reproduction de ce rapport d'essai(s) n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les essais dont les résultats figurent ci-dessus ont été exécutés conformément aux normes d'essais ou modes opératoires définis avec le donneur d'ordre sauf indication contraire en observation. Les essais faisant l'objet du présent rapport portent sur un échantillon prélevé dans certaines conditions. Leur représentativité est liée à celle de l'échantillon et ne peut être étendue à l'ensemble de la production ou de la fourniture.

