



Sable 0/4 Semi Concassé Lavé (143023)

Article 10
Code A

Granulats pour bétons hydrauliques et mortiers

Fournisseur : **GRANULATS VICAT**


Origine : **LORIOL**

Lieu de prélèvement : **LORIOL**

Nature pétrographique : **ALLUVIONS SILICO-CALCAIRES**

Partie normative		Engagement du producteur : 15 avril au 15 octobre 2024															
Symbole	f	MB	FM	0,25			1			D			1,4D		2D		
Tamis (mm)	fines	MB	FM	0,125	0,25	0,5	1	2	2,8	3,15	4	5	5,6	6,3	7,1	8	
Valeurs limites Vss+u	7,0	2,0	3,30		42		84				100		100			100	
Valeurs spécifiées Vss	X 6,0	1,5	3,15		40		80				99		100			100	
Valeurs spécifiées Vsi	X 0,0	0,0	2,55		0		40				89		95			100	
Valeurs limites Vsi-u	0,0	0,0	2,40		0		36				87		94			100	
Ecart-type max $\leq 3,3$	1,8	0,5	0,18		12,1		12,1				3,0		1,5			0,0	
U	1,0	0,5	0,15		2		4				2		1			0	

Partie informative		Contrôle de fabrication : Synthèse 1er octobre 2023 au 31 mars 2024															
Symbole	f	MB	FM	0,25			1			D			1,4D		2D		
Tamis (mm)	fines	MB	FM	0,125	0,25	0,5	1	2	2,8	3,15	4	5	5,6	6,3	7,1	8	
Maximum	6,0	0,5	3,06	10	22	57	73	83	90	93	98	100	100	100	100	100	
Xf+1,25sf	5,3	0,5	2,98	9	21	54	71	83	90	93	98	100	100	100	100	100	
Moyenne Xf	3,8	0,5	2,83	7	19	49	66	79	87	91	97	100	100	100	100	100	
Xf-1,25sf	2,2	0,5	2,68	6	17	44	60	76	85	89	96	100	100	100	100	100	
Minimum	1,6	0,5	2,61	5	16	42	57	73	83	88	95	100	100	100	100	100	
Ecart-type sf	1,2	0,0	0,12	1,3	1,8	4,0	4,5	2,9	1,7	1,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Nombre de valeurs	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	



Commentaires :

ALCALI REACTION : PR conformément au FD P 18 542 (dossier carrière)

Le : 25 mars 2024

Signataire : Patrick SAHY

Visa :

Autres caractéristiques							
Août 2021 à août 2023							
§	Essai	Code	Vs	Moyen ne Xf	maxi mini	Nb valeurs	Date prtvt
10.2.3	Angularité / Ecoulement des sables	Ecs (s)					
10.2.4	Polluants Organiques	PO	Négatif	Négatif	-	3	09/08 2023
10.3.1.1	Masse volumique réelle	MVRF (g/cm3)		2,60	2,61 / 2,60	2	09/08 2023
10.3.1.2	Absorption d'eau avec fines	Ab (%)	$\leq 2,5$	1,1	1,2 / 0,9	3	09/08 2023
10.3.2	Impuretés prohibées	ImP (%)	$\leq 0,1$	0,0	0,0 / 0,0	3	09/08 2023
10.3.3	Alcali Réaction	AR		PR	-		
10.3.3	Teneur en alcalins actifs	Ns2Oeq (%)		0,0046	0,0064 / 0,0036	3	09/08 2023
10.3.4	Soufre Total	S (%)	≤ 1	0,01	0,01 / 0,01	3	09/08 2023
10.3.5	Sulfates solubles dans l'acide	AS (%)	$\leq 0,2$	0,00	0,00 / 0,00	3	09/08 2023
10.3.6	Chlorures solubles dans l'eau	Cl (%)		0,000	0,001 / 0,000	3	09/08 2023

FICHE TECHNIQUE PRODUIT NF P 18-545