

## PROCÈS VERBAL D'ESSAI

### RÉFÉRENCE DU CHANTIER

Demandeur	SJTP - RCA Le Pouzin 07 250	N° Dossier	
Chantier		Type d'intervention	Contrôle de production
Partie	-	-	-

<b>ÉCHANTILLON</b>	<b>2024-ROFF-M-RCA-0002</b>	Receptionné le 15/04/2024	
<b>GRANULAT</b>	<b>0/63</b>	<b>CARRIÈRE</b>	<b>ROFFAT - La Mule Blanche</b>

<b>PRÉLÈVEMENT</b>	<b>2024-ROFF-M-RCA-0002</b>	Prélevé le 15/04/2024 par Recyclage centre Ardèche	
Lieu de prélèvement	Le Pouzin	-	


### ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE PAR TAMISAGE

**NF EN 933-1**

Essai réalisé le 16/04/2024 par HUREAU Adeline, validé par HUREAU Adeline

LABORATOIRE	ROFFAT - INTERNE
-------------	------------------

Fraction pour W	0-63					Temp. Étuvage					50 °							
Procedé	Lavage et tamisage					VBS					0,11					F	7,5	
Tamis (mm)	0,063	0,08	0,5	1	2	4	5	6,3	8	10	16	25	31,5	40	50	63	90	120
% de passant	7,5	8,1	14,6	18,7	23,3	28,9	31,1	34	37,3	41,1	49,8	62	69,3	76,7	85,3	94,4	100	100



Classification GTR : **AR-A5 G3**  
(ancienne classification F71 C1 B3)

Technicien de laboratoire



HUREAU Adeline  
16/04/2024

