



Les Royes
07130 Chateaubourg
Tel:04 75 81 05 19 Fax:04 75 80 03 52

Granulats : 0/6.3 C.
Péetrographie : Calcaire Massif
Elaboration : Concassé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 6.3

Classification des matériaux utilisable en couche de forme et remblais

R21 selon GTR 92 B3


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	9	10	12.5	MB
V.S.S.	12.0					70			100			100	100	2.5
V.S.I.									85			98	100	

Partie informative

Résultats de production

du 22/01/24 au 28/05/24

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	9	10	12.5	MB
Maximum	9.4	12	15	20	30	49	78	90	99	100	100	100	100	2.1
Moyenne Xf	9.0	11	15	20	30	47	75	88	99	100	100	100	100	1.7
Minimum	8.7	11	14	19	28	45	73	87	99	100	100	100	100	1.4
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3



WIL 11.07.05.1 (c) Arcade 1996,2024

DPQa Sud Matériaux : F.DARIDON